

Elastické podlahové krytiny - vinyl (PVC), CV bez povrchovej vrstvy z výroby

Základné informácie:

Správne čistenie a ošetrovanie zaisťujú dlhú životnosť a hodnotu vašej podlahovej krytiny.

Preventívne opatrenia:

Veľkému množstvu bežných zanášaných nečistôt sa môže zabrániť pomocou čistiacich rohoží pred vchodom, príp. vo vstupnej časti. Tieto musia byť zahrnuté do priebežného čistenia.

Pre elastické podlahové krytiny sú predpísané podľa normy DIN EN 12 5208 a DIN 12 529 kolieska s mäkkou pojazdnou plochou (typ W). Pre zabránenie škôd, ktoré vznikajú od nôh nábytku, sa používajú podobne mäkké klzné podložky z plsti alebo z vhodnej umelej hmoty (TPU, PTFE). Ako samotná podlahová krytina, musia sa i kolieska a klzáky pravidelne čistiť a musí sa preskúšavať ich funkčnosť.

Čistenie po dokončení stavebných prác:

Novo položená podlahová krytina musí byť pred užívaním podrobená čisteniu po ukončení prác. Zvyšky z výroby a stavebné nečistoty sa odstránia. Tu použijete UZIN Basic Cleaner (1 : 10 zriedený s vodou) podľa návodu na použitie. Čistiaci roztok sa naniesie na krytinu a po dobe pôsobenia cca 10 minút sa opracuje pomocou jednotúčového stroja s kartáčmi alebo červeným PADom. Znečistená voda sa úplne stiahne z povrchu pomocou rozstrekovacieho čistiaceho stroja a podlahová krytina sa nakoniec dôkladne neutralizuje čistou vodou.

Prvé ošetrovanie:

Po dôkladnom vyschnutí sa naniesie ochranná vrstva UZIN Resilient Sealer podľa predpisu výrobcu. U silno zaťažovaných plôch odporúčame podľa predpisu výrobcu bezprostredne po položení podlahoviny naniesť vrstvu UZIN Turbo Protect Plus ako dlhodobú ochranu.

Priebežné prevádzkové čistenie:

Podľa stupňa znečistenia by mala byť podlaha kontinuálne čistená. Prach a voľné znečisťujúce častice sa odstránia vysávačom na prach alebo vysávačom s kartáčmi. K odstráneniu pevne pridržených častí znečistenia sa použije UZIN

Resilient Care v zriedení až cca. 1 : 200 (50 ml na 10 litrov vody). Spracovanie by sa malo prevádzať čistým mikrovlným mopom.

Upozornenie: zmena čistiaceho a ošetrovacieho prostriedku sa môže negatívne prejaviť zvláštnym pôsobením pri ošetrovaní.

Základné čistenie:

Podľa zaťaženia a s tým spojeným stupňom znečistenia je žiaduce v určitom časovom intervale previesť základné čistenie podlahovej krytiny. V závislosti na sile zaťaženia a spôsobe priebežného čistenia môže byť toto základné čistenie vykonávané

v objektových prevádzkach každých 12 – 18 mesiacov. Tvrdé častice znečistenia a iné zvyšky, ktoré rušia vzhľad povrchovej plochy, budú základným čistením odstránené. K odstráneniu nečistôt sa použije UZIN Basic Cleaner v riedení cca. 1 : 1 až 1 : 10. Čistiaci roztok sa naniesie na krytinu a po pôsobení cca 10 minút sa opracuje pomocou jednotúčového stroja s tanierom s kartáčmi alebo so zeleným PADom (u CV krytín s červeným PADom). Znečistený kúpeľ sa po celej ploche vysaje rozstrekovacím strojom a podlahová krytina sa nakoniec dôkladne zneutralizuje čistou vodou. Podlaha sa nechá pri dobrom vetraní plne vyschnúť, avšak najmenej 3 hodiny. Potom sa musí opäť naniesť prvé ošetrovanie (postup popísaný v odstavci „Prvé ošetrovanie“).

Zachovanie kvality podlahy v silne zaťažennom prostredí:

Pre zachovanie vlastností povrchovej vrstvy produktu UZIN Turbo Protect Plus je potrebné, napr. po dlhodobjšom užívaní, príp. po zistení poškriabaných miest, previesť sanáciu s 2 komponentným povrchovým lakom UZIN Turbo Protect Plus. Pri príprave sa vykoná čistenie zhodne so základným čistením podľa bodu „Základné čistenie“. Nutné je však použitie šedého PADu. Spracovanie UZIN Turbo Protect Plus sa má vykonávať zhodne s platnými smernicami pre spracovanie produktu. Podlahová krytina je po 24 hodinách s opatrnosťou zaťažiteľná, plné zaťaženie sa dosiahne po 7 dňoch.