

Izolačná a premostujúca doska

UZIN Multimoll Softsonic 3 mm

Podložka tlmíaca šlapajový hluk s malou stavebnou výškou pre kladenie parkiet lepením

Použitie:

Kročajový hluk tlmíaca a premostujúca podložková doska pre masívne, viacvrstvé a laminátové podlahy. Pre lepenie pod masívne a viacvrstvé parkety, ktoré majú byť nalepené, alebo pre voľné polozenie pod laminátové alebo vhodné viacvrstvé parkety.

Vhodná okrem iného na:

- ▶ betónové podklady
- ▶ normalizované potery všetkého druhu
- ▶ potery z reaktívnych živíc
- ▶ potery z liateho asfaltu
- ▶ potery z hotových dielcov
- ▶ potery s nebezpečenstvom trhlín
- ▶ teplovodné podlahové kúrenia
- ▶ palubky, drevotriekové dosky
- ▶ staré podlahoviny z kameňa a keramiky
- ▶ zmiešané podklady

Vhodná pre obytné a podnikateľské priestory, v novostavbách, obzvlášť ale v odbore renovácií a sanácií a na podklady so zlou zvukovou izoláciou.

Prednosti výrobku/ vlastnosti:

Podložka v doskách so špeciálnou, elastickou, zvukovo izolujúcou strednou vrstvou s obojstranne nakaširovaným armovacím rúnom. Kompenzuje vznikajúce šmykové a ťahové pnutie medzi podkladom a parketami. Pôsobí ako premostenie trhlín. Značne znižuje šlapajový a priestorový hluk vznikajúci pri parketových podlahovinách. Spája pochôdzny a obytný komfort s technickou funkčnou spoľahlivosťou, preto je ideálna pri renováciách/ sanáciách.



- ▶ Ide ľahko rezať nožom
- ▶ Malá stavebná výška, cca 4 mm vrátane lepidla
- ▶ 3 funkcie v jednom: Premostenie, tlmenie kročajového a priestorového hluku
- ▶ Paropriepustná a priedušná
- ▶ Premosťuje trhliny/ vlasové trhliny
- ▶ Pachovo neutrálne a zdravotne nezávadná
- ▶ Zvyšuje pochôdzny a obytný komfort
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS/ veľmi malé emisie

Technické údaje :

Materiál:	minerálne plnivo a polyuretánové spojivo s obojstranne kaširovaným rúnom
Formát dosiek :	75 x 50 cm = 0,375 m ² / kus
Hrúbka:	cca 3 mm
Balenie/ v kartóne:	6 m ² = 16 dosiek
Balenie/ na palete:	30 kartónov = 180 m ²
Plošná hmotnosť:	cca 3,0 kg/m ²
Farba:	biela melírovaná
Trieda horľavosti –samotný výrobok:	B 2 podľa DIN 4102
WDW*:	0,0587 m ² K/W podľa DIN 52 612
TVM** podľa DIN EN ISO 140-8 :	nalepená: 18 dB s parketami

* WDW = tepelný odpor bez podlahoviny.

** TVM = hodnota zlepšenia šlapajového hluku 18 dB, skúsené s viacvrstvovými parketami 10 mm, lepenými s UZIN 1 K MSP parketovým lepidlom UZIN MK 100.

Príprava podkladu:

Podklad musí byť dostatočne rovný, , pevný, bez trhlín, suchý, čistý a zbavený látok, ktoré obmedzujú priľnavosť (nečistoty, oleje, mastnoty). Podklad skontrolovať podľa súvisiacich noriem a odporúčení a pri nedostatku oznámiť chyby. Cementové a kalcium sulfátové potery musia byť obrúsené a vysaté. Priľnavosť obmedzujúce alebo labilné vrstvy mechanicky odstrániť. Trhliny v plávajúcich poterach silovo uzatvoriť. Nepohyblivé vlasové trhliny môžu byť zakryté, pokiaľ teda pri zaťažení nevznikajú žiadne výškové presadenia. Pri nebezpečenstve vzlianjúcej vlhkosti cementové podklady uzatvoriť s UZIN PE 480. Nerovné podklady vhodnou formou mechanicky očistiť, vysať a pripraviť vhodnou penetráciou a stierkovacou hmotou UZIN.

Dostatočne rovné, pevné podklady vhodnou formou mechanicky očistiť, vysať a penetrovať pre parketové lepidlo stanovenou penetráciou.

Dbať na informácie v technických listoch použitých výrobkov.

Pri príprave podkladu dbajte STN 74 45 05!

Spracovanie:

Pre lepenie UZIN Multimoll Softsonic sú vhodné nasledujúce parketové lepidlá UZIN:

- ▶ 2 K PUR parketové lepidlo UZIN MK 92 S
- ▶ 1 K PUR parketové lepidlo UZIN MK 95, pred následným kladením viacvrstvových parkiet
- ▶ 1 K STP parketové lepidlo UZIN MK 200 a UZIN MK 250, pred nasledujúcim kladením viacvrstvových parkiet.

Parkety a UZIN Multimoll Softsonic musia byť vždy lepené rovnakým lepidlom.

Lepenie UZIN Multimoll Softsonic:

1. Pozdĺž pomocnej linky naniesť na podklad lepidlo zubovou lištou B 3. Dosky položiť do čerstvého lepidlového ložiska potlačenou stranou nahor na väzbu, okrajové zóny prirezať a ihneď prevalcovať viacdielnym valcom alebo celoplošne dobre pritlačiť korkovou doskou. Od všetkých dotknutých stavebných dielov dodržať medzeru najmenej 3 „- Prosím dbajte na to, aby smer kladenia dosiek UZIN Multimoll Softsonic prebiehal priečne k smeru nasledujúceho kladenia parkiet.

2. Neprekročiť dobu kladenia lepidla a dbať na dobré zmáčanie rubu.

3. Položené plochy podložky sú poľa druhu lepidla po 12 – 24 hodinách vhodné ku kladeniu parkiet.

Lepenie parkiet na UZIN Multimoll Softsonic:

Parketové lepidlo UZIN naniesť zubovou lištou B 11 na UZIN Multimoll Softsonic. Parkety položiť do lepidlového ložiska a dobre pritlačiť. Dbať na dobu kladenia. Dbať na čo možno celoplošné zmáčanie rubu parkiet.

Voľné polozenie podložky UZIN Multimoll Softsonic

Pre kladenie parkiet alebo laminátu plávajúcym spôsobom podložku UZIN Multimoll Softsonic rozložiť potlačenou stranou nahor a prirezať. Od všetkých dotknutých stavebných dielov dodržať medzeru najmenej 3 mm.

Lepidlo/Spotreba lepidla:

Pre lepenie podložky UZIN Multimoll Softsonic sú vhodné:

UZIN MK 92 S 2 K PUR parketové lepidlo: Pre UZIN Multimoll Softsonic použiť zubovanie B 3, spotreba cca 1 kg/m². Pre parkety použiť zubovanie B 11, spotreba cca 1 – 1,2 kg/m².

UZIN MK 95 1 PUR parketové lepidlo: Pre UZIN Multimoll Softsonic použiť zubovanie B 3, spotreba cca 1 kg/m². Pre parkety použiť zubovanie B 11, spotreba 1 – 1,2 kg/m². UZIN MK 95 použiť len pre parkety s perom a drážkou.

UZIN MK 250 1 K STP parketové lepidlo Premium: Pre UZIN Mutimoll Softsonic použiť zubovanie B , spotreba cca 1 kg/m². Pre parkety použiť zubovanie B 11, spotreba 1 – 1,2 kg/m². UZIN MK 250 použiť len pre parkety s perom a drážkou.

UZIN MK 200 1 K STP parketové lepidlo: Pre UZIN Multimoll Softsonic použiť zubovanie B 3 ; spotreba cca 1kg/m². Pre parkety použiť zubovanie B 11, spotreba cca 1 – 1,2 kg/m². UZIN MK 200 použiť len pre parkety s perom a drážkou.

Dôležité upozornenie:

- ▶ Pri suchom a ležatom uskladnení najmenej 3 roky skladovateľná.
- ▶ Nie je vhodná pre vonkajšie a mokré prostredie.
- ▶ Na teplovodných podlahových kúreniach musia podlahoviny odpovedať predpisom podľa DIN EN 12 64.
- ▶ Voľba lepidla pre parkety sa riadi podľa druhu parkiet prípadne dreviny je nutné dbať na technický list použitého parketového lepidla, tiež so zreteľom na dobu tuhnutia do možnosti brúsenia a lakovania.
- ▶ Odporúčame dbať na nasledujúce súvisiace normy a smernice (EN, DIN, VOB, Ö-normy, SIA, ČSN):
 - DIN 18 356 „Parketárske práce“
 - Smernica Priemyselného zväzu výrobcov lepidiel „Lepenie parkiet“
 - TKB smernice „Lepenie parkiet“ 03/2007
 - Smernice centrálného zväzu nemeckých stavebných živností (ZDB) „Elastické podlahoviny, textilné podlahoviny a parkety na vyhrievaných podlahových konštrukciách“
 - TKB smernice „Posudzovanie a príprava podkladov pre podlahárske a parketárske práce“ 06/2004
 - BEB smernice „Posudzovanie a príprava podkladov“02/2002

Ochrana pri práci a ochrana životného prostredia :

UZIN Multimoll Softsonic je ekologicky a fyziologicky nezávadná a nevyžaduje žiadne zvláštne opatrenie na ochranu práce. Dbajte na upozornenia k bezpečnosti práce a životného prostredia v technických listoch súčasne použitých kladačských materiálov

EMICODE EC 1 PLUS - „Veľmi malé emisie“ – skúsená a zaradená do stupňa odpovedajúceho smerniciam GEV. Nevykazuje podľa dnešného stavu znalostí relevantné emisie formaldehydu, škodlivých látok alebo iných prchavých, organických látok (VOC).

LIKVIDÁCIA

Zvyšky porezov a tiež spojenie podložky s podlahovinou sú stavební odpad.